

BioCorr® Rostskydd

PRODUKTBeskrivning

BioCorr Rostskydd är ett vattenbaserat, biobaserat och biologiskt nedbrytbart rostskydd som är framtaget för skydd av metallkomponenter under lagring och transport.

BioCorr Rostskydd ger ett multimetallskydd och är ett utmärkt miljöalternativ till petroleumbaserade rostskyddsprodukter. BioCorr är inte märkningspliktig. BioCorr är klar att användas utan blandning/spädning och ger behandlade ytor ett skydd på upp till 2 år vid inomhuslagring.

Vid transport samt utomhuslagring bör behandlade komponenter också tilläggsskyddas med ett barriärskydd ex. Tribotec VpCI 126 film.

Till skillnad från oljebaserade rostskyddsprodukter lämnar BioCorr en osynlig torr skyddsfilm – vilket underlättar hantering samt ger ett bättre utseende av behandlade komponenter. Denna egenskap gör att arbetsplatsen upplevs som ren och behov av utsug samt arbetsskydd reduceras.

BioCorr är fri från VOC (flyktiga organiska kolväten) och biologiskt nedbrytbar vilket eliminerar alla destruktionskostnader normalt förknippade med oljebaserat rostskydd.

Egenskaper

- Ger ett utmärkt rostskydd för de flesta metaller
- Miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar
- Ersätter hälsovådliga mineraloljor samt brandfarliga lösningsmedel
- Klar att användas direkt
- Kombinerar filmbildande additiv med VpCI ångfasrostskyddsinhibitorer
- Tränger bort vatten och olja från metallytor
- Ger en torr, transparent, klubbfri yta
- Fri från VOC (flyktiga organiska kolväten)
- Innehåller inga klorerade substanser, kromater eller nitriter.
- Formulerat på biologiskt förnyelsebart material

Användning

BioCorr är klar att användas direkt från förpackningen och kan appliceras genom sprayning (handspruta alt spraybox) eller doppning.



Typiska Applikationer

- Rostskydd av maskiner och maskinkomponenter
- Temporärt skydd vid lagring och transport
- Skydd av rör, flänsar och växlar
- Skydd av gjutgods, stålark och coils

Produktdata

Utseende: Vit mjölkaktig vätska

PH: 8,4-9,1 (mjuk)

Densitet: 1,00-1,01 kg/l

Testresultat

ASTM D 1748 (Klimatkammare), timmar

Stål	Koppar	Aluminium
800	160-200	160-200

ASTM D 4627-86 (Gjutgods spåntest)

Godkänt

Förpackningsstorlekar

BioCorr Rostskydd levereras i 19 liter dunk, 208 liters fat och container eller efter kundens behov.

BioCorr finns även som EcoAir BioCorr i 340 gr tryckluftsdrivna sprayförpackningar, levereras 12 st/ förpackning.

Lagring

BioCorr skall förvaras väl försluten i frostfritt utrymme. Skall omröras, skakas före användning. Lagringstid upp till 24 månader.

För komplett information gällande produkten och hantering hänvisas till säkerhetsdatablad som ni finner på www.econline.se under fliken "Sök".