

Cortec VpCI-368

Lösningsmedelsbaserad, temporär ytbeläggning för långvarigt utomhusskydd mot korrosion.

Produktbeskrivning

VpCI®-368 är en beprövad ytbeläggning som ger ett utmärkt skydd till metaller utsatta för tuffa utomhusförhållanden. VpCI®-368 ger en fast, vaxliknande hinna som kan avlägsnas med mineral-sprit eller alkaliska rengöringsmedel som Cortec® VpCI®-414.

VpCI®-368 EVP är tillgänglig för applikationer i komplexa, slutna utrymmen där en större koncentration av ånginhibitor kan behövas.



Applikationer

- Rörinstallationer
- Lagerhållning
- Underredesskydd
- Vajer
- Stålpått
- Maskindelar

Egenskaper

- Flexibel
- Utmärkt saltstänkskydd
- Multimetallskydd
- UV-beständigt
- Fuktavvisande
- Härdad film är värmestabil upp till 392°F (200°C)
- Kommersiell motsvarighet till MIL-PRF-16173E (klass 1 och 2)
- NATO 6850-66-132-5848
- NATO 6850-66-132-6099
- NSN 8030-00-062-6950
- NSN 8030-00-231-2345
- NSN 8030-00-244-1300
- NSN 8030-01-470-2601

Produktspecifikation

Utseende: Mörkbrun trögflytande vätska

Täckning: 300-330 ft²/gal @ 3 mils (7-8 m²/l vid 75 mikron)

Torktid: 12-24 tim

Klibbfri: 0,5-3 tim

Form: Fast, vaxliknande

Borttagning: Lösningsmedel

Bärande innehåll: Mineral

Hållbarhetstid: 24 månader vid 75°F (24°C)

Icke flytande innehåll: 60-65%

Viscositet vid 23°C: 600-5 000 cps (6 rpm) Spindle #2

VOC: 2,9-3,1 lb/gal (347-372 g/l)

Densitet: 7,4-7,7 lb/gal (0,89-0,92 kg/l)

Användning

VpCI®-368 appliceras genom att pensla eller spraya. En filmtjocklek på minst 2-3 mils (50-70 mikron) rekommenderas för öppen förvaring utomhus.

Rengöring

Använd lösningsmedel eller mineralsprit för rengöring av utrustning. Lösningsmedel, vaxborttagningsmedel eller alkaliska rengöringsmedel som VpCI®-414 kan användas för rengöring av ev. spill.

Förpackning

VpCI®-368 finns i 5 gallon (19 liter) stålhinkar, 55 gallon (208 liter) metallfat, väskor och bulk.

Tillgänglig som CorShield® VpCI®-368 i 11 oz. (312 g) aerosolburkar.

Rekommenderad utrustning

Denna information är baserad på applicering av VpCI®-368 med 3 delar koncentrat till 1 del mineralsprit. En färdig-att-använda version av VpCI®-368 finns också tillgänglig. Viskositetsintervallet är mellan 100-1 000 cps. Om du använder en annan spädning än denna, kontakta konsult.

Modell: 510 Airless/AA Plus

Pump: 30:1 President

Spets: 0.011-0.015 in (0.028-0.038 cm)

Cap: Standard

Filter: 60 Mesh High Pressure

Lufttryck: 80 psi

Vätskeslang: 3/8" x 10' with 1/4" whip hose for ease of handling

Vätsketryck: 2000/1700 psi (138/117 bar) (Supply/Gun)

Minsta vätskefördelningstryck: 1500 psi (103 bar) = 2-4 mils (50-100 mikron) WFT/pass.

Sida 2 (2)

GARANTI OCH REKLAMATION

Cortec® Corporation garanterar att Cortec®-produkter är i felfritt skick när de skickas till kund. Cortec® Corporations skyldigheter begränsas till utbyte av produkt som visar sig vara defekt. För att ersättningsprodukt skall utgå enligt garanti måste kunden reklamera varan till Cortec® Corporation inom sex månader efter leverans. Alla fraktkostnader för ersättningsprodukter betalas av kunden. Cortec® Corporation tar ej ansvar för skada som uppstått till följd av handhavandefel.



ENDAST FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
HÅLL BEHÅLLARE TÄTT STÄNGD
EJ FÖR INVÄRTES BRUK